

Dřevoštěpková deska **OSB 4 TOP / Z** – dovoz Německo

# EUROSTRAND OSB

Maloobchodní ceník

Z – 9.1 - 566

ČSN EN 300

ČSN EN 13 986

Síla desky (mm)	Formát (mm)	Počet ks ve svazku	m <sup>2</sup> ve svazku	Cena v Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
--------------------	----------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------------------

<b>12 N-S.E.</b>	2500 x 1250	84	262,5	<b>122,-</b>
<b>15 N-S.E.</b>	2500 x 1250	68	212,5	<b>152,-</b>
<b>18 N-S.E.</b>	2500 x 1250	56	175	<b>183,-</b>
<b>22 N-S.E.</b>	2500 x 1250	44	137,5	<b>223,-</b>
<b>25 N-S.E.</b>	2500 x 1250	40	125	<b>259,-</b>

<b>12 N-4PD</b>	2500 x 675	84	141,75	<b>129,-</b>
<b>15 N-4PD</b>	2500 x 675	68	114,75	<b>161,-</b>
<b>18 N-4PD</b>	2500 x 675	56	94,5	<b>193,-</b>
<b>22 N-4PD</b>	2500 x 675	44	74,25	<b>236,-</b>
<b>25 N-4PD</b>	2500 x 675	40	67,5	<b>273,-</b>

<b>15 B-4PD</b>	2500 x 675	68	114,75	<b>170,-</b>
<b>22 B-4PD</b>	2500 x 675	44	74,25	<b>249,-</b>

Další standardně vyráběné formáty : **N - S.E.** 2800 x 1250 mm v tloušťkách desek **12, 15\* a 18 mm**  
 (na objednávku) 2650 x 1250 mm v tloušťkách desek **12 a 15 mm \***  
 \*)sklad Praha 3000 x 1250 mm v tloušťkách desek **12 a 15\* mm**

5000 x 1250 mm v tloušťkách desek **15, 18 a 25 mm**  
 5000 x 2500 mm v tloušťkách desek **15, 18 a 25 mm**

**N - 4PD** 2500 x 1250 mm v tloušťkách desek **15, 18, 22 a 25 mm**  
**N - 2PD** 3000 x 1250 (675) mm v tloušťce **30 mm**

Podrobné informace k celému výrobnímu sortimentu a dodacích podmínkách u dovozce.

Označení : **N - S.E.** - nebroušené plochy desek ( hrany desek pravoúhle řezané „S.E.“)  
**B - S.E.** - oboustranně broušené plochy desek ( hrany desek pravoúhle řezané „S.E.“)  
**N - 4PD** - nebroušené plochy desek ( pero / drážka po celém obvodu desky)  
**B - 4PD** - oboustranně broušené plochy desek ( pero/drážka po celém obvodu desky)

02.2012

- Cena :** - stanovena pro svazkový velkoobchodní prodej ze skladů dodavatele  
- pro celokamionové dodávky CPT sklad (stavba) odběratele
- Balení :** - svazek přepáskován příčně 4 ocel. páskami vč. 3 – 5 prokladů  
vrchní část svazku vč. části boku přebalen kartonem vč. značení výrobku  
u desek **4PD** ještě horizontální balení do smršťovací PE folie
- Doprava a ložení :** celokamion cca 36 m<sup>3</sup> ( 12 svazků - S.E. ; 24 svazků – 4PD )  
svazkový odvoz : AVIA (3,5 t) 1 – 2 svazky  
LIAZ (8 t) 4 – 5 svazků  
( hmotnost 1 svazku : 4PD cca 0,9 t , S.E. cca 1,9 t )
- Termín dodání :** - pro kamionové dodávky dle konkrétní poptávky (objednávky)  
- svazkové dodávky dle sortimentu a množství zboží na skladech
- Distribuce :** - svazkový a kusový odběr ze skladů dodavatele dle sortimentu a dodávek  
(kontakt sdělí na požádání dovozce, nebo [www.mta.cz](http://www.mta.cz))
- Platba :** - první dodávka platba předem, dále dle dohody
- Specifikace objednávky :** zasílat vždy(fax., e-mail) vč. event. rezervací zboží k dohodnutému datu
- a) název výrobku (Eurostrand OSB 4 TOP )
  - b) formát, síla desky, event. úprava hrany (S.E., N-4PD, B – 4PD)
  - c) množství ( m<sup>2</sup>, svazků )
  - d) termín dodání (odběru)
  - e) místo dodání, kontakt

**Objednávky** zasílejte prosím na adresu:

M.T.A. spol. s r.o. tel./fax.: 283 893 426  
Pod Pekárnami 7 tel.: 283 892 427  
190 00 Praha 9 e-mail : [mta@mta.cz](mailto:mta@mta.cz)

**Platnost ceníku :** od 02.2012

dodavatel si vyhrazuje právo úpravy cen při výrazných změnách kurzů na devizovém trhu  
a změnách nákupních cen.  
na vyžádání možnost cenových nabídek v EUR

**INFO LINE pro odběratele.: 283 893 426**

**Základní orientační mechanicko - fyzikální charakteristiky výrobku : ( ČSN EN 300 )**

<b>Objemová hmotnost</b>	<b>600 - 640 kg/m<sup>3</sup></b>
<b>Mez pevnosti:</b>	
kolmo na podélnou osu desky	<b>25 N/mm<sup>2</sup></b>
kolmo na příčnou osu desky	<b>15 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Modul pružnosti v ohybu</b>	
kolmo na podélnou osu desky	<b>7000 N/mm<sup>2</sup></b>
kolmo na příčnou osu desky	<b>3000 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Rozlupčivost (EN 319)</b>	<b>0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Bobtnání (po 24 hodinách – EN 317)</b>	<b>do 10 %</b>
<b>Emisní třída (EN 717-1) E1 &lt; 0.03 ppm ;</b>	<b>(EN120) do 2 mg HCHO/100 gr. a.s. hmoty</b>
<b>Souč.prostupu vod.par: 200 /200 ; Sd : &gt; 2 m ;</b>	<b>tepel.vodivost : 0,13 W/(mK)</b>
<b>Chování při požáru (EN 13986)</b>	<b>D-s2,d0</b>

**Statické parametry : Výpočtové pevnosti a hodnoty modulu pružnosti pro „EUROSTRAND OSB 4 TOP“  
v MPa pro navrhování podle ČSN 73 1701:1984 (02.2006) na požádání u dovozce  
nebo na [www.mta.cz](http://www.mta.cz)**

**Kvalitativní značení výrobku dle ISO a EN 300 na hraně nebo ploše každé desky.  
Ujištění o Prohlášení o shodě dodává dovozce na vyžádání k dodávce zboží.**