





## | DODÁVKY STEICO *universal dry*

Tloušťka [mm]	Formát [mm]	Krycí rozměr [mm]	Hmotnost [kg/m <sup>2</sup> ]	ks/ paleta	m <sup>2</sup> / paleta	Krycí plocha/ paleta [m <sup>2</sup> ]	Hmotnost/ paleta [kg]
35	2.500 * 600	2.475 * 575	7,35	66	99,0	93,9	cca 715
40	2.500 * 600	2.475 * 575	8,40	56	84,0	79,7	cca 710
52	1.880 * 600	1.855 * 575	9,36	44	49,6	46,9	cca 450
60	1.880 * 600	1.855 * 575	10,80	38	42,9	40,5	cca 460
80	1.880 * 600	1.855 * 575	14,40	28	31,6	29,7	cca 440
100	1.880 * 600	1.855 * 575	18,00	22	24,8	23,5	cca 433

## | TECHNICKÉ ÚDAJE STEICO *universal dry*

Výroba a kontrola dle ČSN EN 13171 + A1	
Označení desek	WF – EN 13171 – T5 – CS(10\Y)180 – TR25 – WS1,0 – MU3
Provedení hran	speciální profil, pero a drážka
Třída reakce na oheň dle DIN EN 13501-1	E
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti $\lambda_D$ [W/(m*K)]	0,045 (35, 40 mm) / 0,043 (52–100 mm)
Jmenovitá hodnota tepelné odporu $R_D$ [(m <sup>2</sup> *K)/W]	0,75 (35)/0,85 (40)/1,20 (52)/1,40 (60) / 1,85 (80)/2,30 (100)
Objemová hmotnost $\rho_{0,15}$ [kg/m <sup>3</sup> ]	cca 210 (35, 40 mm) / cca 180 (52-100 mm)
Součinitel difúzní odporu vodní páry $\mu$	3
Hodnota $S_d$ [m]	0,11 (35)/0,12 (40) / 0,16(52) 0,18 (60) / 0,24 (80)/0,30 (100)
Krátkodobá absorpce vody [kg/m <sup>2</sup> ]	≤ 1,0
Měrná tepelná kapacita c [J/(kg*K)]	2.100
tlak při 10% stlačení $p_{10}$ [kPa/mm <sup>2</sup> ]	0,18
Pevnost v tlaku [kPa]	180
Pevnost v tahu $\perp$ [kPa]	≥ 25
Odpor proti proudění vzduchu [(kPa*s)/m <sup>2</sup> ]	≥ 100
Složení	dřevní vlákna, polyuretanová pryskyřice, parafín
Kód odpadu (EAK)	030105/170201, likvidace jako dřevo a materiály na bázi dřeva

### | SKLADOVÁNÍ / PŘEPRAVA

Skladujte naplocho v suchém prostředí.  
Chraňte hrany před poškozením.

Přepravní obal odstraňte až tehdy, když paleta stojí na pevném, rovném a suchém podkladu.

Dodržujte předpisy pro odstraňování prachu.

# M.T.A.



**STEICO**  
Stavební systém z přírody

Váš STEICO partner

**mta** spol. s r. o.  
Žitenická 871/5; 190 00 Praha 9  
+420 602 245 707  
mta@mta.cz

www.steico.com/cz